



## 引抜荷重テストデータ

試験機 島津万能試験機 5KN  
シリンダー速度 4mm/min



1. 品名・サイズ FEラスパートシルバー波板ビス(木下地用) 5×35
2. 締め付け部材 桧 米松 杉
3. 打ち込み深さ ねじ先端より 22mm
4. 締め付け用器具 充電式ドライバー (マキタモデル TD122D)
5. テスト結果 (供試数各5本)

桧		米松		杉	
サンプルNo.	荷重(N)	サンプルNo.	荷重(N)	サンプルNo.	荷重(N)
1	2,830	1	3,540	1	1,970
2	2,460	2	3,560	2	2,200
3	2,570	3	3,450	3	2,040
4	2,610	4	3,340	4	2,000
5	2,620	5	3,480	5	1,990
平均値	2,618	平均値	3,474	平均値	2,040

註)上記数値は全て実験による参考値で、保証値ではありません。