



品質保証部

引抜荷重テストデータ

試験機 島津万能試験機 5KN
シリンダー速度 4mm/min



1. 品名・サイズ FEラスパートシルバー波板ビス(鉄下地用) 5×25

2. 締め付け部材 C型鋼 2.3mm

3. 打ち込み深さ ねじ先端より 12mm

4. 締め付け用器具 充電式ドライバー (マキタモデル TD122D)

5. テスト結果 (供試数各5本)

サンプルNo.	荷重(N)	サンプルNo.	荷重(N)	サンプルNo.	荷重(N)
1	4,250	1		1	
2	4,330	2		2	
3	4,230	3		3	
4	4,280	4		4	
5	4,350	5		5	
平均値	4,288	平均値		平均値	

註) 上記数値は全て実験による参考値で、保証値ではありません。