



品質保証部

## 引抜荷重テストデータ

試験機 島津万能試験機 5KN  
シリンダー速度 4mm/min



1. 品名・サイズ FEラスパートシルバー樋受用ビス 3.5×32

2. 締め付け部材 桧 米松 杉

4. 打ち込み深さ ねじ先端より 27mm

4. 締め付け用器具 充電式ドライバー (マキタモデル TD122D)

5. テスト結果 (供試数各5本)

桧		米松		杉	
サンプルNo.	荷重(N)	サンプルNo.	荷重(N)	サンプルNo.	荷重(N)
1	2,680	1	2,010	1	2,820
2	2,600	2	2,140	2	2,280
3	2,340	3	2,140	3	2,240
4	2,500	4	2,040	4	2,070
5	3,080	5	2,000	5	1,780
平均値	2,640	平均値	2,066	平均値	2,238

註) 上記数値は全て実験による参考値で、保証値ではありません。